

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



226UP

Resistenza	N/mm ²	650
Limite Elastico	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	15
Durezza DOPO	HB (20°C)	350
SALDATURA		
Durezza DOPO PWHT	HB	180

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riporti su acciaio al carbonio e bassolegati, resistenti alla corrosione da acqua, gas e vapore.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2008