

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



Dopo PWHT 760°C/2h

WERKSTOFF n. :
1.4031

Resistenza	N/mm ²	590	2.4
Limite Elastico	N/mm ²	440	3.2
Allungamento (5d)	%	15	
Durezza DOPO PWHT	HB	160 - 175	
Durezza DOPO SALDATURA	HB	550	

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Massima resistenza all'attrito volvente sotto forti carichi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/02/2022