

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



229

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	750		
Limite Elastico	N/mm ²	500		1
Allungamento (5d)	%	20		1.2
Durezza DOPO	HB	500		1.6
INCRUDIMENTO				
Durezza DOPO	HB	250		
SALDATURA				

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Riporti antiusura su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021