

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



229UP

Resistenza	N/mm ²	>650
Limite Elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>15
Durezza DOPO	HB	450
INCRUDIMENTO		
Durezza DOPO	HB	220
SALDATURA		

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Ricariche in arco sommerso su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016