

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



272

Durezza

HRC

60

Ø
(mm)

1.2

1.6

2.4

EN 14700 :

T Z Fe8

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O₂,
Miscela Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Riporti su trancianti a freddo e soggetti ad usura metallo su metallo fino a 500°C.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016