

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



273

Durezza

HRC

39

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN 14700 :

T Z Fe3

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Elevata resistenza all'usura da metallo fino a 550 °C in presenza di forti impatti.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016