

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



278

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

400 - 450

Ø
(mm)

1.2

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

250 - 300

1.6

DIN 8555 :

MF7-GF-250-KNP

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego

Ricariche resistenti ad erosione, cavitazione e corrosione su turbine per impianti idroelettrici

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/04/2020