

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	>480		
	Limite elastico	N/mm ²	>260	2.5	300
	Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350
	Resilienza KV	J (20°C)	>70	4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiCu-7

EN-ISO 14172 :
E Ni4060

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura del Monel 400 e suo assemblaggio con leghe di Cu,Ni,acciaio
bassoalegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020