

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E Ni-1

Resistenza	N/mm ²	>420
Limite elastico	N/mm ²	>280
Allungamento (5d)	%	>28
Resilienza KV	J (20°C)	>160

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

EN-ISO 14172 :
E Ni2061

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura del Ni puro e del Ni con acciaio al C. Ricariche su acciaio al C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/12/2019