

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



285

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E81T1-M21A8-K2-H4

Resistenza	N/mm ²	530 - 680
Limite Elastico	N/mm ²	>460
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø
(mm)

1
1.2
1.6

EN-ISO 17632-A :
T 46 6 1,5Ni P M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato rutile con 1,5Ni per saldatura di acciai per impieghi a basse temperature fino a -60°C

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021