

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



290B

Come saldato

Resistenza	N/mm ²	770 - 940
Limite Elastico	N/mm ²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø
(mm)

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :

E110T5-M21A8-K4-H4

EN-ISO 18276-A :

T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato basico al Cr-Ni-Mo per saldature altoresistenti e sollecitate anche a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/06/2021