

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



293BCE

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-5MJ

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (-20°C)	>47

Ø
(mm)

1.2
1.6
2.4

EN-ISO 17632-A :

T 42 2 B M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Basico per saldature tenaci e ben penetrate su acciai al carbonio con resistenza fino a 520 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2014