

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



DIN 8555 :
MF 6-GF-55-C

Durezza	HRC	46	(mm) 1.6 2.4 2.8
	(500°C)		
Durezza	HRC	40	
	(525°C)		
Durezza	HRC	37	
	(550°C)		
Durezza	HRC	31	
	(575°C)		
Durezza	HRC	28	
	(600°C)		
Durezza	HRC	54	
Gas: Arco Aperto			

Campo di impiego

Acciaio martensitico legato al cromo resistente alla corrosione e all'abrasione da sabbia umida.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016