

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



305

Durezza

HRC

44

Ø
(mm)

1.2

1.6

2.4

DIN 8555 :

MF 1-GF-45-G

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Bassolegato al cromo per riporti su acciai al carbonio soggetti all'abrasione metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2020