

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



311UP

Resistenza	N/mm ²	860	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	580	2.4
Allungamento (5d)	%	37	2.8
Durezza DOPO	HRC	50 - 55	3.2
INCRUDIMENTO			4
Durezza DOPO	HB	200	
SALDATURA			

Flusso: KOY 611

Campo di impiego

Riporti tenaci autoindurenti su acciai al carbonio e al manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016