

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø (mm)
	Resistenza	N/mm ²	120 - 150	
	Limite Elastico	N/mm ²	55 - 95	0.8
	Allungamento (5d)	%	6 - 13	1
	Temperatura di fusione	°C	573 - 625	1.2 1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4043

EN-ISO 18273 :
S Al 4043

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura dell'alluminio e la riparazione di difetti di fusione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022