

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**338UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCr-3

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	600		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	380		1.6
Allungamento (5d)	%	>30		2.4
Resilienza KV	J (20°C)	150		3.2
Durezza	HB (20°C)	170		4

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6082

*Flusso:* KOY 603, KOY 603T

**Campo di impiego**

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016