

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



338SIG

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

Resistenza	N/mm ²	600	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	380	0.8
Allungamento (5d)	%	>30	1
Resilienza KV	J (20°C)	150	1.2

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2021