

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



345

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-3

Resistenza	N/mm ²	>690	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	>450	
Allungamento (5d)	%	>35	
Resilienza KV	J (-196°C)	>80	
Resilienza KV	J (20°C)	>120	

EN-ISO 18274 :
S Ni 6625

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e Incoloy 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/10/2018