

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- NICHEL E SUE LEGHE



345F

AWS-ASME II C. SFA 5.34 :

~ENiCrMo3T0-4

Resistenza	N/mm ²	730
Limite Elastico	N/mm ²	460
Allungamento (5d)	%	42
Resilienza KV	J (0°C)	68
Resilienza KV	J (-196°C)	80

Gas: Miscela 80Argon-20CO2 (ISO 14175 M21)

Ø
(mm)

1.2

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/06/2021