

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- GHISA



348

Resistenza	N/mm ²	500
Limite Elastico	N/mm ²	280
Allungamento (5d)	%	20

Ø
(mm)

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
ENiFe-Cl

EN-ISO 1071 :
SC-NiFe-1

Gas: Argon puro

Campo di impiego

Ghisa di tutti i tipi per cui è prevista la saldatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022