

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



351

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-4

Resistenza	N/mm ²	720	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	410	1
Allungamento (5d)	%	27	1.2
Resilienza KV	J (20°C)	100	1.6

EN-ISO 18274 :
S Ni 6276

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Hastelloy C276 con elevata resistenza alle alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/12/2021