

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



354

Resistenza	N/mm ²	>620
Limite Elastico	N/mm ²	>400
Allungamento (5d)	%	>17

Ø
(mm)

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :

ERNiCrCoMo-1

EN-ISO 18274 :

S Ni 6617

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 27/12/2021