

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



355

Resistenza

N/mm²

>550

Allungamento (4d)

%

>25

Ø
(mm)

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :

ERNiFeCr-1

EN-ISO 18274 :

S Ni 8065

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe al Ni-Fe-Cr-Mo-Cu tipo UNS N08825 (Incoloy 825) e riporti anticorrosivi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021