

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



**401UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.17 :**  
EM-12

**EN-ISO 14171-A :**  
S2

|                   |                   |     |           |
|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 530 | Ø<br>(mm) |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 420 | 2         |
| Allungamento (5d) | %                 | 23  | 2.4       |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 80  | 3.2       |
| Resilienza KV     | J (-20°C)         | 35  | 4         |

*Flusso:* KOY 601, KOY 619, KOY 610

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai da costruzione con carbonio massimo 0.30% e limite elastico massimo di 420 N/mm<sup>2</sup>

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/06/2019