

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



403VUP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EG R

EN-ISO 24598-A :
S Z

Flusso: KOY 608

Campo di impiego

Unioni di acciai bassolegati con 2%Cr-1%Mo per impieghi a temperature massime di 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/07/2020

Ø
(mm)

2.4
3.2
4