

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



405UP

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EH-14

EN-ISO 14171-A :
S4

Resistenza	N/mm ²	560
Limite Elastico	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	24
Resilienza KV	J (20°C)	80
Resilienza KV	J (-20°C)	35

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 601, KOY 619

Campo di impiego

Saldatura di acciai da costruzione con carico di snervamento superiore ai 400 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016