

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



407

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER100S-G

Resistenza	N/mm ²	700 - 890
Limite Elastico	N/mm ²	>620
Allungamento (5d)	%	>18
Resilienza KV	J (-40°C)	>47

Ø
(mm)

1
1.2

EN-ISO 16834-A :
G 62 4 M21 Mn3Ni1Mo

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 25/03/2022