SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

427

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	38 - 42	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	180 - 200	

DIN 8555 :
MSG 8-GF-200/50-CKPRZ

EN 14700 :
T Fe10

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Saldature eterogenee di acciai al carbonio, legati al Mn, molto resistente alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016