

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**478**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >520 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >320 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |

Ø  
(mm)

0.8

1

1.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 385

**EN-ISO 14343-A :**

G 20 25 5 Cu L

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>, Miscela  
Ar+30%He+2%CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/09/2021