

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



478

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

0.8

1

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 385

EN-ISO 14343-A :

G 20 25 5 Cu L

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂, Miscela
Ar+30%He+2%CO₂

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox tipo AISI 904L resistenti alla corrosione da acido solforico e cloridrico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/09/2021