

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



480

Resistenza	N/mm ²	>510
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>25

Ø
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER316LMn

0.8
1
1.2
1.6

EN-ISO 14343-A :

G 20 16 3 Mn N L

WERKSTOFF n. :

1.4455

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Unione di acciai inossidabili serie tipo AISI 316 LN con deposito amagnetico.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/10/2021