

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA



520

Resistenza

N/mm²

300 - 400

Durezza

HV

280

Ø
(mm)

L
(mm)

5

500

6

500

8

500

10

500

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta per la saldobrasatura a caldo della ghisa grigia e malleabile. Finitura ruvida. Deox.KOY854

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022