

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	120 - 150		
	Limite Elastico	N/mm ²	55 - 95	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	6 - 13	1.6	1000
	Temperatura di fusione	°C	575 - 625	2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.10 : ER 4043				2.4	1000
				3.2	1000
				4	1000
EN-ISO 18273 : S Al 4043				5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura dell'alluminio laminato e fuso.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2022