SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA

520NI

Durezza DOPO PWHT HB (20ºC) 180 - 190

Ø (mm)	L (mm)
5	500
6	500

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta per la saldatura a caldo della ghisa. Finitura superficiale ruvida.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/08/2016