

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.14 : ERNiCu-7	Resistenza	N/mm ²	500		
	Limite Elastico	N/mm ²	300	1	1000
	Allungamento (5d)	%	30	1.2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	150	1.6	1000
	Durezza	HB	150	2.4	1000
EN-ISO 18274 :				3.2	1000
S Ni 4060				5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassoalegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022