

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	550		
	Limite Elastico	N/mm ²	290	1	1000
	Allungamento (5d)	%	30	1.2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	70	1.6	1000
	Durezza	HB	160	2	1000
EN-ISO 24373 : S Cu 6327	Temperatura di fusione	°C	1030 -	2.4	1000
			1050	3	1000

WERKSTOFF n. :
2.0922

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di materiali Cu-Al-Ni e riporti su acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/12/2021