

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	400		
	Limite Elastico	N/mm ²	260	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	30	1.6	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	100	2	1000
	Durezza	HB	80	2.4	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.7 : ERCuNi	Temperatura di fusione	°C	1180 - 1240	3.2	1000
EN-ISO 24373 : S Cu 7158					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Cupronichel 70/30 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/03/2022