

# SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-3

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6625

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >690 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >450 |
| Allungamento (5d) | %                 | >35  |
| Resilienza KV     | J (-196°C)        | >80  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | >120 |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 0.8       | 1000      |
| 1         | 1000      |
| 1.2       | 1000      |
| 1.6       | 1000      |
| 2         | 1000      |
| 2.4       | 1000      |
| 3.2       | 1000      |

Gas: Argon Puro

## Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Inconel 625 e Incoloy 825 tra loro e con acciai al carbonio o inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020