

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
	<i>Dopo PWHT</i>				
	Resistenza	N/mm ²	>930	0.8	1000
	Limite Elastico	N/mm ²	>725	1	1000
	Allungamento (5d)	%	>5	1.2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.9 : ER 630				1.6	1000
				2	1000
EN-ISO 14343-B : SS 630				2.4	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili martensitici tipo AISI 630.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2021