SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

**54LB**

| | | | Ø (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >560 | | |
| Limite Elastico | N/mm² | >380 | 2.5 | 300 |
| Allungamento (5d) | % | >35 | 3.2 | 350 |
| Resilienza KV | J (20ºC) | >90 | 4 | 350 |
| Resilienza KV | J (-196ºC) | >30 | | |

**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**
E308L-15

**ISO 3581-A :**
E 19 9 L B 42

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**
Saldatura in tutte le posizioni di acciai inox serie AISI 304.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017