

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø	L
				(mm)	(mm)
	Resistenza	N/mm ²	730		
	Limite Elastico	N/mm ²	490	1.6	1000
	Allungamento (5d)	%	33	2.4	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.14 : ERNiCrMo-7	Resilienza KV	J (-196°C)	80	3.2	1000

EN-ISO 18274 :

S Ni 6455

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C4 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/03/2012