

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	>540		
	Limite elastico	N/mm ²	>360	1.6	250
	Allungamento (5d)	%	>35	2	300
	Resilienza KV	J (20°C)	>70	2.5	350
AWS-ASME II C. SFA 5.4 : E308L-16				3.2	350
				4	350
				5	450
EN-ISO 3581-A : E 19 9 L R 3 2					

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Unioni estetiche e ben penetrate su acciai inox serie AISI 304.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017