

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	730		
	Limite Elastico	N/mm ²	440	1	1000
	Allungamento (5d)	%	40	1.2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	80	1.6	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.14 : ERNiCrMo-10				2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000
EN-ISO 18274 : S Ni 6022					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 22 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 05/06/2019