

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.21 : ERCoCr-E	Durezza DOPO	HRC	48		
	INCRUDIMENTO	(20°C)		2.7	1000
	Durezza DOPO	HRC	32	3.2	1000
	SALDATURA	(20°C)		4	1000
	Durezza	HRC (500°C)	22		
	Durezza	HRC (600°C)	20		
	Durezza	HRC (700°C)	19		
Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro					

Campo di impiego

Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012