

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

|                                                                                                                                   |              |         |    |     | Ø    | L    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----|-----|------|------|
|                                                                                                                                   |              |         |    |     | (mm) | (mm) |
| <br><b>AWS-ASME II C. SFA 5.21 :</b><br>ERCoCr-E | Durezza DOPO | HRC     | 48 |     |      |      |
|                                                                                                                                   | INCRUDIMENTO | (20°C)  |    | 2.7 | 1000 |      |
|                                                                                                                                   | Durezza DOPO | HRC     | 32 | 3.2 | 1000 |      |
|                                                                                                                                   | SALDATURA    | (20°C)  |    | 4   | 1000 |      |
|                                                                                                                                   | Durezza      | HRC     | 22 |     |      |      |
|                                                                                                                                   |              | (500°C) |    |     |      |      |
|                                                                                                                                   | Durezza      | HRC     | 20 |     |      |      |
|                                                                                                                                   |              | (600°C) |    |     |      |      |
|                                                                                                                                   | Durezza      | HRC     | 19 |     |      |      |
|                                                                                                                                   |              | (700°C) |    |     |      |      |
| Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro                                                                                               |              |         |    |     |      |      |

**Campo di impiego**

Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012