

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



567

Dopo PWHT 760°C/2h

Resistenza	N/mm ²	800	Ø (mm)	1
Limite Elastico	N/mm ²	600	L (mm)	1.2
Allungamento (5d)	%	12		1.6
Durezza DOPO PWHT	HB (20°C)	230		2
Durezza DOPO	HRC	53		2.4
SALDATURA	(20°C)			3.2
Durezza	HRC	29		7
	(500°C)			

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Riporto con elevata resistenza ad usura per attrito da metallo con forti carichi ed alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2015