

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

				Ø	L
				(mm)	(mm)
	Durezza	HRC	48		
		(20°C)		3.2	1000
	Durezza	HRC	38	4	1000
		(500°C)		5	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.21 : ERCoCr-B	Durezza	HRC	36	6	1000
		(600°C)		6.4	1000
	Durezza	HRC	33		
		(700°C)			

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Superlega a base cobalto per riporti resistenti all'usura e alla corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/04/2012