

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



581

Dopo PWHT 720°C/2h

Resistenza	N/mm ²	600	Ø (mm)	L (mm)
Allungamento (5d)	%	27		
Durezza DOPO	HB	450		
INCRUDIMENTO				
Durezza DOPO	HB	400		
SALDATURA				

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Lega in acciaio bassoalegato per riparazione di stampi per materie plastiche e per pressofusione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2008