

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



**590NI/1**

Durezza DEI GRANI

HV (20°C)

1300 -  
1600

Ø  
(mm)

L  
(mm)

-

450

Durezza DELLA  
MATRICE

HRC  
(20°C)

46

Gas: Ossigeno-Acetilene

**Campo di impiego**

Barretta sinterizzata con scaglie in WC di pezzatura 0,8-1,6 mm in matrice base nichel autoflussante

**Disponibilità magazzino:** Non disponibile

Revisione 0.0 - 23/07/2013